BOBINAS DE FILM MANUAL 23MY
M750 gr. 2.0 KG/PLÁST.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
ESPESOR PROMEDIO	**23**µm (±1)
ANCHO	500 mm (±2%)
DIÁMETRO CENTRAL O INTERIOR	50 mm (±0.5)
PESO DEL NÚCLEO	**750 g** (± 5%)
LONGITUD DE LA BOBINA	130 m aprox. (± 2%)
PESO DE LA BOBINA	**2,0 KG** (± 2%)
PESO DEL PLÁSTICO	**1,25 Kg** (± 5%)
DIÁMETRO EXTERIOR DE LA BOBINA	60 mm (±5)
CARACTERÍSTICAS	• Excelente rendimiento para las aplicaciones anuales de agrupamiento. • Alta Resistencia contra la perforación y desgarro. • Alto alargamiento durante el proceso de envoltura • Buena Resistencia a la tracción en la dirección de la máquina • Eliminación de la electricidad estática con un generador de alta frecuencia • Excelente uniformidad de espesor y rebobinado • Buena adherencia, alta potencia de fijación y estabilidad de carga. • Adhesividad en la cara interna • Sin geles
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	INOLORO COLOR: Transparente
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	
SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN	Por extrusion 7 capas
MÉTODO	Film estirado
PROPIEDADES DE LA RESINA	
TIPO DE MATERIAL	Polietileno de densidad lineal baja/90%reciclable/100%reciclabilidad
TASA DE FLUIDEZ, 190°C/2,16Kg	3,1 gr/10 min. (ASTM D1238)
DENSIDAD	0,922gr/cc (ASTM D-792 Method A)






PROPIEDADES DEL FILM	
DUREZA AL IMPACTO:	70 g (ASTM D-1709)
ESTIRAMIENTO (MAX)	180% (MÁQUINA DE PRUEBA DESTACADA)
ESTIRAMIENTO GARANTIZADO	150% (MÁQUINA DE PRUEBA DESTACADA)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A LA ROTURA	MD >33N/mm2MD (MÁQUINA DE PRUEBA DESTACADA)
ELONGACIÓN A LA TRACCIÓN A LA ROTURA	300 % MD (MÁQUINA DE PRUEBA DESTACADA)
MÓDULOS ELÁSTICOS	MD 85 MPa (MÁQUINA DE PRUEBA DESTACADA)
RESISTENCIA AL DESGARRO	204 gf MD (ASTM D-1922) 489 gfTD (ASTM D-1922)
ADHERENCIA	60 g (±15 g) (MÁQUINA DE PRUEBA DESTACADA)
CALINA	0.6%(ASTM D-1003)
BRILLO 45°	145 (ASTM D-2457)

ESPECIFICACIONES PALETIZACIÓN

- Modelo de Palet CP6, DIMENSION 1.000X1.200mm
- Etiquetas en cada palet, en una cara
- Presentación del palet: 480 bobinas por palet (80 cajas por palet y 6 unidades por caja)
- PESO PALET: 960 KG APROX.
- ALTURA PALET: 2.000 MM APROX.
- Dispone de cartón sobre la base, en los dos pisos y en la parte superior del palet.
- El producto no sobresale del palet.
- Para conseguir una buena estabilidad de la carga, los palets se envuelven con film de estiramiento de alta calidad.

CONDICIONES PALETIZACIÓN

Aunque no se soliciten condiciones especiales de almacenamiento, es importante considerar los siguientes puntos :

- No mantenga el material cerca de cintas transportadoras donde pueda cargar electricidad estática
- No guarde el material cerca de la carretilla elevadora o bajo Corrientes de aire para una mejor protección del producto.
- No se amontonen en zonas húmedas para evitar la deformidad del núcleo.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Estos productos no son peligros, ni tóxicos. Se mantienen estables en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- Producto 100% reciclable